

Czyszczenie i pielęgnacja okien PVC

Materiał ram okien PCV jest wykonany z odpornego na warunki pogodowe, trwałego i łatwego w pielęgnacji tworzywa. Dzięki prawidłowemu czyszczeniu i pielęgnacji będziesz cieszyć się ze swoich okien, które na długo zachowają swój estetyczny wygląd i będą służyć przez kolejne lata.



Abyś mógł czerpać radość ze swoich okien, przygotowaliśmy kilka wskazówek, których należy przestrzegać przy czyszczeniu powierzchni ram. Dotyczą one zarówno białych okien PVC, jak i wykonanych w innych kolorach.

Należy jednak koniecznie zwrócić uwagę na instrukcje dotyczące pielęgnacji, które zostały dostarczone podczas zakupu lub po montażu okien.

WAŻNE!

Folię ochronną należy usunąć bezpośrednio po montażu.

Folia ochronna chroni okna przed uszkodzeniami. Jej żywotność jest ograniczona wyłącznie na czas budowy i montażu okna.

Niezwłocznie po zamontowaniu okna folię tę należy usunąć!

Długotrwałe wystawianie profili z folią ochronną na działanie promieni słonecznych powoduje problemy z jej usunięciem. Może dojść do sytuacji, w której zdjęcie folii będzie niemożliwe.

Zbyt rzadkie czyszczenie lub całkowity brak oraz jego nieprawidłowe wykonanie mogą wywołać nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni profili (np. żółknięcia na białych profilach) spowodowane czynnikami z otoczenia, takimi jak np.: pyłek kwiatowy, cząstki rdzy, smoły i żelaza, a także pył przemysłowy oraz nawozy do trawników które zawierają żelazo.

Czyszczenie zabrudzeń powstałych po montażu.

Mimo wszelkich starań w trakcie montażu mogą wystąpić zabrudzenia spowodowane przez resztki zaprawy, piankę montażową, kleje itp. Większość takich zabrudzeń można bez problemu usunąć z białych ram okiennych, korzystając z poniższych informacji.

W przypadku ram z foliami dekoracyjnymi w innych kolorach istnieją pewne ograniczenie, ze względu na możliwość uszkodzenia folii, a tym samym kolorowej powierzchni okna.

Czyszczenie w przypadku zabrudzeń powstałych od cementu, kleju do płytek, tynków mineralnych i farb fasadowych:

- możliwe w przypadku okien białych, jak i kolorowych
- powierzchnię spłukać ciepłą wodą, oczyścić mydłem o neutralnym pH
- zabrudzenie namoczyć na ok. 5 minut i kilkakrotnie spryskać ciepłą wodą
- następnie usunąć zabrudzenia z okna, używając miękkiej szczotki oraz ponownie spłukać ciepłą wodą

Czyszczenie w przypadku zabrudzeń spowodowanych używaniem pianki poliuretanowej, uszczelniaczy i różnych tynków na bazie sztucznej żywicy:

- możliwe w przypadku okien białych, w przypadku okien kolorowych, okleinowanych, możliwe tylko częściowo
- zabrudzenie ostrożnie usunąć półtwardą szpachlą przesuwając na bok
- wytrzeć na mokro

Resztki kleju na powierzchniach szklanych ostrożnie usunąć żyletką ustawioną ukośnie.



Regularne czyszczenie

Okna z PVC należy czyścić regularnie, w momencie wystąpienia widocznych zabrudzeń. Zazwyczaj do czyszczenia gładkich, pozbawionych porów powierzchni wystarczy jedynie delikatny płyn do mycia naczyń, letnia woda i sucha szmatka. W ten sposób można usunąć ogólne zabrudzenia wywołane przez pył i deszcz. Przy występowaniu uporczywych zabrudzeń możliwe jest kilkukrotne czyszczenie z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków czyszczących na bazie substancji powierzchniowo czynnych. W przypadku okien kolorowych, muszą one być wyraźnie przeznaczone dla powierzchni „akrylowych”.

Dalsze informacje dotyczące czyszczenia

Środki czyszczące mogą w różny sposób oddziaływać na profile PVC. W związku z tym należy je czyścić, używając wyłącznie czystej wody i mydła o neutralnym pH. Ponadto należy stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez producenta profili.

Zabrudzenia, które nie powstały w wyniku naturalnego działania pogody, np. w przypadku kontaktu z kremem do opalania, należy niezwłocznie usunąć po ich wystąpieniu.

Szczególnie dobre efekty i bezpieczne stosowanie można osiągnąć przy użyciu ze specjalnych środków pielęgnacyjnych zalecanych przez dostawcę okien.

Szczegółowe informacje dotyczące odporności profili okien PCV w przypadku obciążenia środkami chemicznymi można uzyskać u dostawcy okien.

UWAGA!

Ramy okienne wraz z uszczelkami najlepiej myć czystą wodą! Pozostawiona na ramie mieszanina brudu, środka czyszczącego (detergentu) i wody, po jej odparowaniu, może „wgrzyźć” się wierzchnie powierzchnie profili.

Nie wszystkie produkty znane jako środki czyszczące do PVC są odpowiednie. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

Przykłady odpowiednich środków czyszczących:

- płyn do mycia naczyń
- łagodny, neutralny, uniwersalny środek czyszczący
- środki czyszczące producentów okien
- bezalkoholowy środek czyszczący do szkła
- czysta woda

Przykłady nieodpowiednich środków czyszczących:

- rozpuszczalniki lub chemikalia niszczące powierzchnię, np. rozpuszczalnik nitro, benzyna, kwas octowy, zmywacz do paznokci, alkohol itp. (Uwaga! Powyższe substancje nie mogą być również składnikami środków czyszczących)
- środki czyszczące o cytrusowym zapachu
- środki zawierające amoniak, woda amoniakalna
- środki zawierające siarkę (środek do czyszczenia płytek)
- piaszczyste i ściernie środki czyszczące
- środki pomocnicze, np. stalowa lub ścierna gąbka, Druciak

Skutki nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji

Przedstawione przykłady uszkodzeń mogą wystąpić w przypadku braku lub nieprawidłowego czyszczenia i pielęgnacji okien PVC i nie są objęte gwarancją.



Wydawca:
gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.
am Hofgarten 1-2 | 53113 Bonn
tel. +49 228 766 76 54
info@gkfp.de | www.gkfp.de



Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji

Czyszczenie szyb

Szkło ma delikatną powierzchnię, dlatego nie można nigdy usuwać zanieczyszczeń z szyb twardymi lub ostrymi przedmiotami. Powinni Państwo stosować środki do czyszczenia szyb używane zazwyczaj w gospodarstwie domowym lub inne środki czystości rozpuszczone w wodzie. Resztek zaprawy murarskiej albo innych trwale przylegających zanieczyszczeń nie należy usuwać mokrą gąbką lub szczotką lecz ostrożnie zeszkrobać żyłką przylegającą płasko do szyby. Nigdy nie należy stosować do mycia agresywnych środków do szorowania!

Czyszczenie uszczelek

Uszczelki z APTK są czarne, co jest konieczne ze względu na odporność na promienie słoneczne i warunki atmosferyczne. W nowych uszczelkach mogą się początkowo pojawić drobne przebarwienia. Można je usunąć zwykłymi środkami czyszczącymi, używanymi w gospodarstwie domowym, oraz wodą. W żadnym razie nie należy czyścić uszczelek rozpuszczalnikami!

Czyszczenie ram z tworzyw sztucznych

Do czyszczenia okien z tworzyw sztucznych można stosować środki używane w gospodarstwie domowym. Najlepiej do tego celu nadają się np. "Prill", "Dor", "Ajax", "Ten" itp. w połączeniu z wodą, tak jak to się zazwyczaj praktykuje w gospodarstwie domowym. W żadnym przypadku nie należy usuwać zanieczyszczeń rozpuszczalnikami. Można w ten sposób uszkodzić powierzchnię, a brud wniknie tylko głębiej w ramę. Poza tym rozpuszczają Państwo w ten sposób substancje stabilizujące oraz światłochronne, które znajdują się na powierzchni a to prowadzi do trwałych przebarwień i niszczenia powierzchni.

Zabrudzenia i możliwości ich usunięcia

Zamieszczona poniżej tabela stanowi przegląd najczęściej spotykanych zabrudzeń i sposobów ich usuwania.

▲	usunąć przy pomocy sprężystej szpachelki i przetrzeć na sucho
▼	wytrzeć na sucho ściereczką
■	zmyć wodą
●	zmyć środkiem czyszczącym nie rysującym powierzchni
◆	mechanicznie zeszlifować i wypolerować
+	środkiem czyszczącym, konserwującym albo spirytusem

Rodzaj zanieczyszczeń	▲	▼	■	●	◆	+
Aluminium				●		
Smoła					◆	+
Ołówek					◆	
Farby depresyjne	▲					
Flamaster				●		+
Tłuszcze organiczne				●	◆	
Tłuszcze nieorganiczne				●	◆	
Gips	▲		■			
Guma				●		
Olej opałowy					◆	
Bejca			■			+
Impregnat drewna					◆	+
Zaprawa wapienna	▲		■			
Kit					◆	
Klej					◆	+
Kit lniany	▲					
Długopis			■			
Lakier nitro	▲					+
Kreda olejna					◆	
Lakier olejny					◆	+
Rdza				●		
Sadza					◆	
Salmiak			■			
Żywica naturalna					◆	+
Kreda pisząca		▼				
Wosk (pasta do podłóg)					◆	+
Świeca					◆	
Kredki świecowe					◆	
Szkło wodne		▼				
Zaprawa cementowa	▲		■			